

薄膜双面胶粘带一览



株式会社 寺岡製作所

2017年2月

透明					
品名	胶带厚度 (μm)	离型纸 (膜)	粘着力 (N/20mm)	特性	
7054 0.006 透明 W	6	薄膜	6	超薄双面胶粘带, 0.006mm, 双面离型膜	
7070 0.01 透明 W	10	薄膜	7	超薄双面胶粘带, 0.01mm, 双面离型膜	
7641 0.01 透明 DF W		薄膜	7/10	超薄双面胶粘带, 0.01mm, 双面离型膜	
7053 #4 透明	20	薄膜	9	薄型双面胶粘带, 0.02mm	
7055 0.03 透明	30	纸	9	薄型双面胶粘带, 0.03mm	
707 #4 透明		纸	9	薄型双面胶粘带, 0.03mm	
707N #4 透明		纸	9	707 的加厚聚乙烯叠层离型纸	
7071 #4 透明		薄膜	9	707 的离型膜类型	
705 #12 透明		薄膜	10	薄型双面胶粘带, 0.03mm. 与 707 相比有韧性。	
7034 0.03 透明		薄膜	10	褶皱对策品	
7042 0.03 透明		薄膜	10	耐反拨性良好, 0.03mm	
7694 0.03 透明		薄膜	2.5/10	单面再剥离 (I 面为弱粘着性) 0.03mm	
7055 0.05 透明		50	纸	10	7055 0.03 的加厚型, 0.05mm
7075 #4 透明			纸	11	707N 的加厚型, 0.05mm
7051 #12 透明	纸		12	705 的加厚型, 0.05mm	
7042 0.05 透明	薄膜		12	耐反拨性良好, 0.05mm	
7692 #12 透明	纸		7/0.4	单面再剥离 (II 面为弱粘着性), 0.05mm	
7643 #12 透明	60	纸	10	耐黄变性良好, 0.06mm	
7042 0.06 透明		薄膜	13	耐反拨性良好, 0.06mm	
7642 #25 透明	95	纸	16	通用品	
7055 0.1 透明	100	薄膜	18	7055 0.03 的加厚型, 0.1mm	
7641 #25 透明		薄膜	20	强粘着力, 0.1mm	
7641 #25 透明 蓝色离型膜		薄膜	20	7641 的蓝色离型膜型	
7641 #25 透明 W		薄膜	20	7641 双离型膜型	
7042 0.1 透明		薄膜	19	耐反拨性良好, 0.1mm	
7610 #50 透明	120	纸	15/5	单面再剥离 (II 面为中粘着性), 0.12mm	
7641M #75 透明	150	薄膜	26	7641 的加厚型, 0.15mm	
7641 #100 透明 蓝色离型膜	200	薄膜	28	7641 的加厚型, 0.2mm	

白色				
品名	胶带厚度 (μm)	离型纸 (膜)	粘着力 (N/20mm)	特性
7046 0.03 H	30	薄膜	10	耐反拨性良好, 白色双面胶粘带, 0.03mm
7046 0.05 H	50	薄膜	13	耐反拨性良好, 白色双面胶粘带, 0.05mm

黑色

品名	胶带厚度 (μm)	离型纸 (膜)	粘着力 (N/20mm)	特性
7641 0.01 黑 W HF	10	薄膜	7	超薄双面胶粘带, 0.01mm, 双面离型膜
7641 0.02 黑 HF	20	薄膜	10	薄型双面胶粘带, 0.02mm
707 #4 黑	30	纸	8	707 的黑色品
707 N #4 黑		纸	8	707N 的黑色品
7641 0.03 黑 HF		薄膜	11	7641 厚度 0.03mm 产品
704A 0.03 黑 HF		薄膜	9	优越的耐反拨性, 遮光用黑色双面胶粘带, 0.03mm
7049 0.03 黑 W HF		薄膜	9	优越的耐反拨性, 加工性。遮光用黑色双面胶粘带, 0.03mm, 双面离型膜
7034 0.03 黑 HF		纸	7	褶皱对策品
7034 0.03 黑 W HF		薄膜	7	褶皱对策品
704A 0.05 黑 HF		50	薄膜	12
7049 0.05 黑 W HF	薄膜		12	优越的耐反拨性, 加工性。遮光用黑色双面胶粘带, 0.05mm, 双面离型膜
7034 0.05 黑 W HF	薄膜		12	褶皱对策品
7692 0.05 黑 W HF	薄膜		0.3/12	7692 的黑色类型, 单面再剥离 (I 面为微粘着)、遮光用, 0.05mm, 双面离型膜
704A 0.06 黑 HF	60	薄膜	13	优越的耐反拨性, 遮光用黑色双面胶粘带, 0.06mm
7049 0.06 黑 W HF		薄膜	13	优越的耐反拨性, 加工性。遮光用黑色双面胶粘带, 0.06mm, 双面离型膜
704A 0.085 黑 HF	85	薄膜	16	优越的耐反拨性, 遮光用黑色双面胶粘带, 0.085mm
7694 0.085 黑 HF		薄膜	16/3	单面再剥离 (II 面为弱粘着)、遮光用黑色双面胶粘带, 0.085mm
7641 #25 黑 蓝色离型膜	100	薄膜	20	7641 的黑色类型
704A 0.1 黑 HF		薄膜	18	优越的耐反拨性, 遮光用黑色双面胶粘带, 0.1mm
7641 #75 MB	150	薄膜	26	7641 黑的 0.15mm 类型

黑色白色

品名	胶带厚度 (μm)	离型纸 (膜)	粘着力 (N/20mm)	特性
7049 0.03 黑白 W HF	30	薄膜	9	优越的耐反拨性、加工性。用于反射 / 遮光的黑白双面胶粘带, 0.03mm, 双面离型膜。
7049 0.05 黑白 W HF	50	薄膜	11	优越的耐反拨性、加工性。用于反射 / 遮光的黑白双面胶粘带, 0.05mm, 双面离型膜。
704D 0.05 黑白 W HF		薄膜	11	优越的耐反拨性、用于反射 / 遮光的黑白双面胶粘带, 0.05mm, 双面离型膜。
7049 0.06 黑白 W HF	60	薄膜	12	优越的耐反拨性、加工性。用于反射 / 遮光的黑白双面胶粘带, 0.06mm, 双面离型膜。
704D 0.06 黑白 W HF		薄膜	12	优越的耐反拨性、用于反射 / 遮光的黑白双面胶粘带, 0.06mm, 双面离型膜。
7049A 0.085 黑白 W HF	85	薄膜	18	优越的耐反拨性、加工性。用于反射 / 遮光的黑白双面胶粘带, 0.085mm, 双面离型膜。
7049A 0.1 黑白 W HF	100	薄膜	19	优越的耐反拨性、加工性。用于反射 / 遮光的黑白双面胶粘带, 0.10mm, 双面离型膜。

其他颜色

品名	胶带厚度 (μm)	颜色	离型纸 (膜)	粘着力 (N/20mm)	特性
7644 #12	60	银色	纸	10	7643 的银色类型, 因带有颜色所以很容易识别是否贴合胶粘带。

- 1) 以上数值是依据 JIS 或者我司试验方法测定出来的值, 并非保证值。
- 2) 本资料记载的双面胶粘带全部使用丙烯酸酯类粘着剂与 PET 基材。
- 3) 记载 2 个粘着力数值的胶粘带为 DF 型胶粘带 (I 面 / II 面)。
- 4) 本资料记载的产品中包含开发品。因改良等原因发生变更, 恕不提前通知。请知悉。